

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ TOILER

TOILER®		фасовка	цвет	толщина слоя нанесения, мм	расход смеси на 1м ²	расход воды на 1кг сухой смеси, л	расход воды на упаковку смеси, л	выравнивание			основание						помещения				
								базовое	финишное	под покраску	бетон	кирпичная кладка	блоки из ячеистого бетона	цементные штукатурки	гипсокартон, ГКЛ, гипсовые основы	«теплый» пол	с нормальной влажностью	с повышенной влажностью	фасады	чаши бассейнов	
клеи	TL 15	25кг	серый		2.5-3.0 ¹	0.22-0.23	5.50-5.75				●	⊙	⊙	●	○		⊘				
	TL 25	25кг	серый		2.5-3.0 ¹	0.22-0.23	5.75-6.00				●	⊙	⊙	●	○		⊘	⊘			
	TL 35	25кг	серый		2.5-3.0 ¹	0.26	6.50				●	⊙	⊙	●	○	●	●	●	●	●	●
	TL 50	25кг	серый		2.5-3.0 ¹	0.24-0.26	6.00-6.50				●	⊙	⊙	●	○	●	●	●	●	●	●
	TL 65	25кг	белый		2.5-3.0 ¹	0.24-0.26	6.00-6.50				●	⊙	⊙	●	○	●	●	●	●	●	●
	TL 90	25кг	серый		4.5-5.5 ²	0.24-0.26	6.00-6.50				●	⊙	⊙	●	○		●	●	●		
кладочные	TL 400	25кг	серый	2-3	4.0 ¹	0.21-0.23	5.25-5.75				●		●				●	●	●		
	TL-КЛАДОЧНЫЙ	25кг	серый	10	17.0-22.0 ⁶	0.17-0.19	4.25-4.75				●	●	⊙	●			●	●	●		
	TL-КЛАДОЧНЫЙ БЕЛЫЙ	25кг	белый	10	17.0-22.0 ⁶	0.17-0.19	4.25-4.75				●	●	⊙	●			●	●	●		
штукатурки	TL 200	25кг	серый	8-30	1.7-2.2 ³	0.21-0.23	5.25-5.75	●			●	●		⊙			●	●	●		
	TL 211	25кг	серый	8-30	1.7-2.2 ³	0.21-0.23	5.25-5.75	●			●	●		⊙			●	●	●		
	TL 215	25кг	св.бел	8-30	3.3-3.7 ⁴	0.21-0.23	5.25-5.75	●		●	●	●		⊙			●	●	●		
шпатлевки	TL 300	20кг	серый	1-3	1.0-1.3 ³	0.36-0.38	7.20-7.60		●	●	●			●	○		●	●	●		
	TL 307	20кг	кремовый	1-3	1.0-1.3 ³	0.34-0.40	6.80-8.00		●	●	●			●	○		●	●	●		
стяжки	TL 104	25кг	серый	5-80	1.5-1.7 ³	0.19-0.22	4.75-5.50	●			●					●	●	●			
	TL 114	25кг	серый	5-50	1.5-1.6 ³	0.20-0.22	5.00-5.50	●	●		●					●	●	●			
	TL 150	25кг	серый	1-10	1.5-1.8 ³	0.21-0.23	5.25-5.75	●	●		●					●	●	●			
грунты	TR 10	5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TR 20	5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TR 50	5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TR 900	1/5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TR 703	5/10кг	розовый		0.2-0.3 ³⁺⁵							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TR 706	5/10кг	розовый		0.2-0.3 ³⁺⁵							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
гидро-изоляция	TR 500	3/10кг	серый		1.5-1.7 ⁵	0.25	0.75 / 2.50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- - рекомендован к применению;
- - возможно применение после обработки основания грунтами TOILER;
- ⊙ - необходимо предварительно выровнять поверхность основания;
- ⊘ - только для внутренних работ;

- ¹ - при работе зубчатым шпателем 6х6мм;
- ² - при работе зубчатым шпателем 6х8мм;
- ³ - при толщине слоя нанесения 1,0мм;
- ⁴ - при толщине слоя нанесения 3,0мм;
- ⁵ - в зависимости от впитывающей способности основания;
- ⁶ - при толщине слоя нанесения 10,0мм

продукция соответствует ГОСТ РФ

